

ABS DRŤ PRANÁ Z CHLADNIČIEK

Drť je výstup zo spracovania plastov z OEEZ po mokrom a elektrostatickom triedení.

Kontrola kvality

Každý výstup je pravidelne testovaný v našom modernom laboratóriu. Protokol o kvalite je samozrejmosťou.

Technické informácie

- Použitie: vstrekovanie / extrúzia
- Balenie: big bagy na paletách

Vlastnosti (jednotka)	
Hmotnostný index taveniny 220°C / 10 kg (g/10 min)	34,5 – 39,5
Napätie na medzi klzu v ťahu (MPa) σ_y	23,5 – 29,0
Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí (MPa) σ_M	23,5 – 29,0
Pomerné predĺženie na medzi klzu (%) ϵ_y	1,8 – 2,1
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí (%) ϵ_B	5,0 – 14,0
Modul pružnosti v ťahu (MPa) A_t	1700 - 2200
Vrúbová húževnatosť Charpy (kJ/m ²) a_k	5,60 – 7,55

